

Eshastick Pes

Artikel nr. 059659



Algemeen

Eshastick Pes is een met bitumen gedrenkt polyestervlies met aan de onderzijde een zelfklevende coating van speciaal gemodificeerde bitumen. De zelfklevende zijde is afgeschermd door een verwijderbare siliconenfolie.



Eigenschappen

Eshastick Pes is een bitumineuze rol voor het tegengaan van reflectiescheuren in een nieuw aan te brengen deklaag van asfaltbeton. De rol wordt aangebracht op de oude verharding over de aanwezige of te verwachten scheur. Hierna kan de asfaltmachine het geheel overlagen met nieuw asfaltbeton. De zelfklevende coating aan de onderzijde van het polyestervlies kan de horizontale bewegingen rondom de scheur ver volgen, terwijl het polyestervlies zelf ervoor zorgt dat deze scheur niet doorgroeit naar de bovenliggende constructie. Het bitumen in het vlies zorgt voor een goede hechting door versmelting met het nieuwe asfaltbeton.

Technische productgegevens

Specificaties van de rol:				
Uiterlijk bovenzijde	Polyestervlies			
Uiterlijk onderzijde	Siliconenfolie			
Eigenschappen	Nominale waarde	Min.	Max.	Eenheid
Massa per rol	30,0	27,0	33,0	kg
Lengte	15,0	14,95	15,05	m
Breedte	100	99	101	cm
Materiaalspecificaties:				
Eigenschappen	Nominale waarde	Min.	Max.	Eenheid
Totale massa/ m ²	2000	1800	2200	g/m ²
Massa inlage	200			g/m ²
Koude buigtemperatuur	- 15		- 15	°C
Treksterkte in lengterichting	400			N/50mm
Treksterkte in breedterichting	400			N/50mm
Rek in lengterichting	20			%



Verwerking

Alvorens Eshastick Pes toe te passen dient het oppervlak schoon, droog en stofvrij te zijn. De Eshastick Pes in de gewenste breedte snijden (of een standaard breedte bestellen). Vervolgens in zijn geheel uitrollen en op de plaats richten, met de witte antikleefolie naar onderen. Het verwijderen van de antikleefolie gaat het beste door de rol tot de helft weer op te rollen, de folie daar over de gehele breedte in te snijden en al trekkend aan de folie de zelfklevende onderkant op de verharding te rollen. Zodoende worden vouwen of oneffenheden in de rol voorkomen.

De Eshastick Pes wordt met tenminste een overbreedte van 12 cm aan elke zijde van de scheur aangebracht. Bij grove scheuren dient men ervoor te zorgen dat de scheuren eerst schoon en droog geblazen worden. Dan de scheuren tot ca. 5 mm van boven vullen met Esha Pertex en de Eshastick Pes volgens de aanbrengmethode toepassen.

Eshastick Pes bij voorkeur toepassen bij temperaturen boven 10°C. Bij toepassing bij lagere temperaturen adviseren wij de zelfklevende coating en de ondergrond iets te verwarmen. Eshastick Pes is geschikt voor alle soorten warm asfaltbeton, behalve direct onder een ZOAB overlaging.

Levering

Eshastick Pes wordt standaard als rol met een lengte van 15 meter geleverd op een Euro pallet, 20 rollen verpakt m.b.v. een krimphoes. Rollen staan in verticale positie.

Rollen verticaal opslaan, op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0 en 40°C. Tijdens opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

Tevens kan Eshastick Pes op een variabele breedte geleverd worden van 1,0 m, 0,50 m, en 0,25 m.

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.