

Esha Roadrunner F



Artikel nr. 032553

Algemeen

Om een goede verdichting van ZOAB-asfalt in een freesvak te realiseren, komt de verdichtingswals ook gedeeltelijk over het oude (ZOAB)asfalt. Het bindmiddel van het oude asfalt is niet meer zo flexibel als het bindmiddel in nieuw asfalt. Hierdoor kunnen er haarscheurtjes in het oude bindmiddel ontstaan met als gevolg dat er steenverlies kan optreden. Om dit te voorkomen kan Roadrunner F, waarbij de F staat voor freesvakken, worden ingezet.



Eigenschappen

Roadrunner F omhult volledig de steenslag van het weggefreesde oppervlak en verjongt het nog aanwezige bitumen.

Technische productgegevens

Esha Roadrunner F is een volledig water gedragen product. Hierbij is het revitaliserende bindmiddel gebaseerd op een gemodificeerd plantaardige Eco-bitumen.

Verwerking

De randen en einden bij freesvakken van ZOAB dienen minimaal 10 dagen voor en/of uiterlijk 48 uur na het aanbrengen van het ZOAB met Roadrunner F te worden behandeld.

Levering

Esha Roadrunner F kan gespreeid worden geleverd of in 1m³ IBC of jerrycans van 25 liter.

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.